



Asfaltobit

Asfalto a freddo

Linea Fondi e impregnanti

DESCRIZIONE GENERALE:

Pasta tixotropica a base di emulsione bituminosa in dispersione , cariche reagenti e additivi.

IMPIEGO:

Protezione di muri controterra e di fondazione, manufatti edili in genere. Protezione di innesti nel settore agricolo. Non applicare il prodotto su superfici dove possono verificarsi ristagni d'acqua.

Applicare il prodotto a temperature superiori +10°C.

Pulire accuratamente la superficie da trattare, avendo cura di eliminare polvere e parti non aderenti,

Su supporti a base cemento applicare uno strato di asfaltobit diluito con acqua al 20%.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

PESO SPECIFICO: 1,24gr/ml \pm 0,050

RESIDUO SECCO IN PESO: 43 \pm 2%

ESSICCAZIONE COMPLETA A 20°: 12 ore . I tempi possono variare in funzione della temperatura e al grado di umidità dell'aria

CONSUMO PER STRATO: 500gr/m²

RESA TEORICA: 1 kg/m²

DILUIZIONE: Pronto all'uso (se necessario diluire con acqua)

COLORE : marrone

COLORE DOPO ESSICCAZIONE: Nero.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI: Acqua se prodotto fresco. I più comuni solventi se essiccato.

CONSERVABILITA' IN MAGAZZINO: 12 mesi

Il prodotto non è infiammabile.

Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

ASFALTOBIT teme il gelo. Conservare il prodotto a temperature superiori a 0°C.

CONFEZIONI: Kg.18-Kg.10-Kg.5

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.