



Finquarz Top
Idropittura al quarzo

Linea Idropitture

DESCRIZIONE GENERALE:

Rivestimento a base di resine acriliche in emulsione, farina di quarzo e pigmenti inorganici resistenti alla luce. Di aspetto opaco, insensibile all'alcalinità dei supporti e alle muffe, idrorepellente seppur traspirabile.

IMPIEGO:

Per interno ed esterno.

Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati, cemento armato a vista.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio. Applicare una mano di fissativo all'acqua TIPO ISOLFIX.

Diluire con acqua ,Prima mano: -25%. Mani successive: 20%.

Per l'effetto bucciato, usare un rullo a nido d'ape e diluire al 10% circa , a seconda dell'effetto desiderato.

Applicare il prodotto in due mani intervallate di 6 h

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ASPETTO: opaco

COLORE: Bianco

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: min +10°C max +35°C

ESSICCAZIONE: a 20°C circa 6 ore

PESO SPECIFICO: 17000 ± 50 g/l

RESIDUO SECCO IN PESO: 70 ± 2%

PH: 7,5 - 8

TIPO DI RESINA/LEGANTE: vinilversatico (UNI 8681: HF)

UMIDITÀ RELATIVA AMBIENTE: max 80%

CONFEZIONI: Kg.20-Kg.5

N.B. Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze tecnico-scientifiche. Non è tuttavia impegnativo e non comporta nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.